

CYNPOL LD0423F

Nhựa Polyethylene Tỷ trọng Thấp

Mô tả Sản phẩm

CYNPOL LD0423F là polyethylene tỷ trọng thấp dùng cho ép đùn màng. Sản phẩm này được thiết kế để có độ trong tốt cho ứng dụng màng đúc bao bì công nghiệp và tiêu dùng. Sản phẩm có phụ gia trượt 900 ppm và phụ gia chống dính 1.200 ppm.

Ứng dụng

Màng giặt ủi, túi khóa kéo, màng bao bì có độ trong cao.

Yêu cầu đáp ứng

CYNPOL LD0423F đáp ứng các yêu cầu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ như quy định tại 21 CFR 177.1520, bao gồm việc sử dụng an toàn các sản phẩm polyolefin dự kiến tiếp xúc với thực phẩm.

Tính chất Vật lý

Đặc tính ¹	Phương pháp thử	Đơn vị	Giá trị điển hình	Tham chiếu
Chỉ số chảy	ASTM D-1238	g/10 phút	4,0	2,16 kg ở 190 °C
Tỷ trọng	ASTM D-792	g/cm ³	0,923	
Độ bền kéo (giới hạn chảy)	ASTM D-882	MPa	MD 10 TD 9,5	
Độ giãn dài	ASTM D-882	%	MD 180 TD 480	
Độ mờ	ASTM D-1003	%	5,3	
Mô đun cát tuyến 1%	ASTM D-882	MPa	MD 170 TD 200	

¹Thông tin kỹ thuật về tính chất màng dựa trên màng thổi có độ dày 30 µm và toàn bộ dữ liệu thông tin trong tài liệu này đề cập đến các giá trị điển hình. Do các điều kiện sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không đưa ra bảo đảm và không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ việc sử dụng thông tin này.



Để được hỗ trợ kỹ thuật và biết thêm thông tin

16825 Northchase Drive, Suite 1400, Houston, Texas 77060 Hoa Kỳ ĐT +1.281.618.1300 Fax +1.281.618.1398 CYNPOL@vinmar.com
www.vinmar.com

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào khác, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, và tuyên bố từ chối rõ ràng tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác cũng như mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm khác về phía chúng tôi. Không người nào được ủy quyền đưa ra bất kỳ bảo đảm nào khác hoặc nhận bất kỳ trách nhiệm nào khác thay mặt chúng tôi trừ khi được chúng tôi lập hoặc chấp nhận bằng văn bản.

Sửa đổi tháng 12 năm 2019.