

GY-130

Polypropylene

(Đồng trùng hợp)



Mô tả sản phẩm

GY-130 là loại polypropylene đồng trùng hợp, được thiết kế cho các sản phẩm PP kéo dẫn như sợi dệt. Sản phẩm có tốc độ chảy trung bình, độ bền cao và phân bố khối lượng phân tử rộng.

Đặc điểm chính

- Khả năng kéo dẫn tuyệt vời
- Khả năng gia công tuyệt vời

Ứng dụng

- Sợi dệt (loại T-die) cho bao dệt, băng keo và dây thừng

Các tính chất điển hình

	Hạng mục	Phương pháp	Đo lường	Giá trị	Đơn vị tính
Tính chất vật lý	Chỉ số chảy nóng chảy (230°C, 2.16kg)	ASTM	D1238	3.5	g/10phút
	Tỷ trọng	ASTM	D1505	0.9	g/cm ³
Tính chất cơ học	Ứng suất kéo (chảy)	ASTM	D638	330	kgf/cm ²
	Độ giãn kéo (đứt)	ASTM	D638	> 100	%
	Mô đun uốn	ASTM	D790	15,000	kgf/cm ²
	Độ bền va đập Izod có khía (23°C)	ASTM	D256	3.9	kgf·cm/cm
Tính chất nhiệt	Nhiệt độ nóng chảy	Phương pháp LCC		162	°C
	Nhiệt độ biến dạng nhiệt (4.6kgf/cm ²)	ASTM	D648	115	°C

• LƯU Ý: Đây không phải là các thông số kỹ thuật



www.lottechem.com

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả thông tin trong tài liệu này chỉ để tham khảo và không phải là thông số kỹ thuật cuối cùng của sản phẩm. Nội dung tài liệu này không có giá trị pháp lý và các vấn đề về sự phù hợp với mục đích sử dụng cuối cùng phải do người sử dụng tự xác định, và người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả. Các giá trị và thông tin nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.