



Homopolyme polypropylene
Cho các ứng dụng đúc phun

Mô tả sản phẩm

Topilene® J700N là một homopolyme polypropylene được thiết kế chuyên biệt với độ cứng cao, tính dễ chảy cao và các đặc tính cơ học cân bằng. Loại nhựa này phù hợp với các ứng dụng đúc phun. **Topilene® J700N** tuân thủ các yêu cầu của FDA thuộc Bộ luật Quy định Liên bang trong 21 CFR 177.1520 về chất tiếp xúc với thực phẩm.

Đặc điểm

Ứng dụng điển hình Đồ điện gia dụng / Đồ dùng gia đình / Đồ đựng có thành mỏng

Đặc trưng Độ cứng cao / Đặc tính cơ học cân bằng / Tính dễ chảy cao

Đặc tính điển hình

Đặc tính nhựa	Phương pháp	Giá trị	Đơn vị
Chỉ số chảy (230°C, 2,16 kg)	ASTM D1238	12,0	g/10 phút
Mật độ	ASTM D792	0,90	g/cm ³
Độ bền kéo ở điểm uốn cong	ASTM D638	340	kg/cm ²
Mô-đun uốn	ASTM D790	15.000	kg/cm ²
Độ bền va đập được đánh dấu theo kiểu Izod (23°C)	ASTM D256	3,0	kg·cm/cm

Các giá trị được liệt kê ở trên là giá trị điển hình chỉ nhằm mục đích tham khảo, không được hiểu là các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bảo quản và Xử lý

Sản phẩm này phải được bảo quản trong điều kiện khô ráo ở nhiệt độ dưới 40°C và được bảo vệ khỏi tia UV. Khi nhìn thấy hoặc có thể chắc rằng có hơi nước ngưng tụ, nên sấy khô sản phẩm trước. (Điều kiện sấy khô: 80~100°C/2~4 giờ ở điều kiện tuần hoàn không khí)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin, bao gồm đặc điểm, ứng dụng và đặc tính của sản phẩm chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được hiểu là các tiêu chuẩn kỹ thuật. Trước khi sử dụng sản phẩm này, khách hàng nên xem kỹ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để xác định xem sản phẩm có phù hợp với mục đích cụ thể của khách hàng hay không. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc sử dụng, gia công và xử lý sản phẩm này một cách thích hợp, an toàn và hợp pháp. HYOSUNG VINA CHEMICALS CORPORATION không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về nội dung của tài liệu này. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của tài liệu này mà không cần thông báo trước. Tài liệu này thuộc bản quyền của HYOSUNG VINA CHEMICALS CORPORATION. **Topilene®** là nhãn hiệu đã đăng ký do HYOSUNG VINA CHEMICALS CORPORATION sở hữu hoặc sử dụng.

Thông tin liên hệ

Trụ sở Lô 01CN ~ 08 CN, Khu công nghiệp Cái Mép
Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
SĐT: +84-254-393-7949 Fax: +84-254-393-7849

Trực tuyến www.hyosungchemical.com
www.topilene.com