

DaelimPoly UH602N
Homopolymer



Mô tả Sản phẩm

DaelimPoly UH602N là homopolyme được khách hàng lựa chọn để sử dụng trong ép phun các sản phẩm đồ gia dụng, đồ chơi, bao bì và nắp đậy. Nhựa DaelimPoly UH602N đáp ứng các yêu cầu của FDA trong Bộ luật Quy định Liên bang trong 21 CFR 177.1520 khi tiếp xúc với thực phẩm.

Tính năng	Cân bằng tối ưu giữa độ cứng và độ dẻo dai/Độ cong vênh thấp/Gia công dễ dàng/Màu sắc và độ ổn định gia công tuyệt vời/Độ bóng và bề mặt xuất sắc
Thị trường	Sản phẩm tiêu dùng, Bao bì cứng
Ứng dụng	Đồ gia dụng/Đồ chơi/Bao đóng

Dữ liệu ASTM			
Thuộc tính tiêu biểu	Giá trị danh nghĩa	Đơn vị	Phương pháp kiểm tra
Tốc độ dòng chảy nóng chảy (230°C, 2,16kg)	12 g/10 phút		ASTM D1238L
Tỉ trọng	0,9 g/cm3		ASTM D1505
Hệ số uốn	16000 kg/cm2		ASTM D790
Giới hạn bền kéo theo năng suất	350	kg/cm2	ASTM D638
Độ giãn dài ở năng suất	12 %		ASTM D638
Sức mạnh tác động của Izod (23 ⁰ C)	3 kgfcm/cm		ASTM D256
Độ cứng Rockwell	104	Thang R	ASTM D785
Điểm mềm	152	°C	ASTM D1525
HDT (0,46 N/mm ²)	107	°C	ASTM D648

- 1) Các giá trị trên là giá trị thuộc tính điển hình chỉ để tham khảo không được hiểu là giới hạn thông số kỹ thuật.
- 2) Trước khi sử dụng sản phẩm UlsanPP, người dùng phải xem xét cẩn thận hướng dẫn của Bên bán về việc sử dụng sản phẩm đó và đưa ra quyết định độc lập của riêng mình về việc liệu sản phẩm có phù hợp với mục đích sử dụng và có thể được sử dụng một cách an toàn và hợp pháp hay không. Nếu người dùng không tuân thủ các hạn chế và hướng dẫn của Bên bán về việc sử dụng sản phẩm hoặc nghĩa vụ thông báo cho Bên bán, nếu có, về từng ứng dụng cụ thể trước khi sử dụng sản phẩm đó trong một số loại ứng dụng nhất định, người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thương tích hoặc thiệt hại phát sinh từ việc họ sử dụng sản phẩm đó và Bên bán sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
- 3) ULSANPP KHÔNG ĐƯA RA BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý (BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ) TRỪ KHI ĐƯỢC THỎA THUẬN KHÁC TRONG HỢP ĐỒNG.
- 4) Việc sử dụng (các) sản phẩm này bị nghiêm cấm trong:
- i. Thiết bị y tế loại III của FDA Hoa Kỳ, loại IV của Bộ Y tế Canada và/hoặc loại III của Liên minh Châu Âu;
 - ii. các ứng dụng liên quan đến cấy ghép vĩnh viễn vào cơ thể;
 - iii. ứng dụng y tế duy trì sự sống; hoặc
 - iv. các ứng dụng liên quan đến chì, amiăng hoặc MTBE.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng (các) sản phẩm này trong các danh mục trên và Bên bán sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

- 5) Việc sử dụng sản phẩm này bị cấm hơn nữa trong các danh mục sau trừ khi Người bán nhận được thông báo trước về từng ứng dụng cụ thể sử dụng sản phẩm đó, với điều kiện là Người bán có thể từ chối bán sản phẩm đó theo quyết định riêng của mình.

- i. các thiết bị y tế Loại I của FDA Hoa Kỳ, Loại I của Bộ Y tế Canada và/hoặc Loại I của Liên minh Châu Âu;
- ii. FDA Hoa Kỳ Loại II, Bộ Y tế Canada Loại II hoặc Loại III và/hoặc Thiết bị Y tế Loại II của Liên minh Châu Âu;
- iii. phim, màng bọc ngoài và/hoặc bao bì sản phẩm được coi là một phần hoặc thành phần của một trong những Thiết bị Y tế nói trên;
- iv. đóng gói tiếp xúc trực tiếp với hoạt chất dược phẩm và/hoặc dụng cụ bảo vệ để dùng để hít, tiêm, tiêm tĩnh mạch, nhô mũi, nhô mắt (mắt), tiêu hóa hoặc bôi ngoài da (da);
- v. các sản phẩm và ứng dụng liên quan đến thuốc lá;
- vi. thuốc lá điện tử và các thiết bị tương tự; hoặc
- vii. ống áp lực hoặc phụ kiện được coi là một phần hoặc thành phần của lò phản ứng hạt nhân

Tất cả các tham chiếu đến các quy định của FDA Hoa Kỳ, Bộ Y tế Canada và Liên minh Châu Âu bao gồm phân loại quy định tương đương của một quốc gia khác.

- 6) Vì mục đích của Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, “Người bán” có nghĩa là UlsanPP và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do UlsanPP chỉ định để bán sản phẩm được đề cập trong Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

Người dùng nên xem lại Bảng dữ liệu an toàn vật liệu hiện hành trước khi xử lý sản phẩm.

Thương hiệu

Thương hiệu được tham chiếu trong tên sản phẩm được DL Chemical Co., Ltd. sở hữu và sử dụng và được Ulsan PP Co., Ltd sử dụng.