



The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd.

Văn phòng : 150 Beach Road, #10-00 Gateway West, Singapore 189720

Điện thoại: (65) 6292 9622 Fax: (65) 6293 8890, (65) 6292 6595, (65) 6293 2748

Nhà máy : 401 Ayer Merbau Road, Singapore 628285

Trang web: www.tpc.com.sg Số đăng ký công ty: 198001666D

COSMOPLENE® H531L

ĐẶC TÍNH

COSMOPLENE H531L là polypropylen có đặc tính độ chảy thấp.

ỨNG DỤNG

COSMOPLENE H531L phù hợp để sử dụng cho các sản phẩm ép phun, v.v.

COSMOPLENE H531L tuân thủ Quy định FDA Hoa Kỳ 21 CFR 177.1520 (C) 3.1a, với điều kiện sản phẩm được sử dụng không biến đổi và được gia công theo các thực hành sản xuất tiêu chuẩn trong ngành.

Lưu ý: Việc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải tuân theo các quy định về chiết xuất áp dụng cho vật phẩm hoàn thiện tiếp xúc với thực phẩm.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	H531L	PHƯƠNG PHÁP THỬ
Tốc độ chảy nóng chảy	g/10 phút	3 ~ 7	ASTM D1238
Khối lượng riêng	g/cm ³	0.89 ~ 0.91	ASTM D792
Độ bền kéo	MPa	21 ~ 33	ASTM D638
Độ giãn dài	%	>400	ASTM D638
Mô đun uốn	MPa	600 ~ 1100	ASTM D790
Độ bền va đập Izod	J/m	40 ~ 90	ASTM D256
Điểm nóng chảy	°C	130 ~ 160	PHƯƠNG PHÁP TPC

- Các số liệu trình bày là các giá trị trung bình điển hình trong phòng thí nghiệm, chỉ dùng để tham khảo.
- Thông tin này dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi, có thể được cập nhật liên tục và nhằm gợi ý/khuyến nghị các ứng dụng sản phẩm cũng như cung cấp dữ liệu điển hình về các tính chất liên quan. Vì vậy, thông tin này không được hiểu là sự bảo đảm cho bất kỳ tính chất cụ thể nào của sản phẩm. TPC không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác của các dữ liệu này.

